



Mesh AX*

for Xilium



AX01



AX02

Technical specifications

	Mesh AX for Xilium
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	570 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥45 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate

Legend

Fabrics

	EN the certificate confirming the standards EN 1021-1 and EN 1021-2 PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2 DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2 FR le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2		EN the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000 DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés
	EN the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5 FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5		EN the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7 work, according to BS 5459-2 norm) PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmoczone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2) DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2) FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)
	EN fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%) DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75%)		EN natural origin of the material: wool, leather etc. PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp. DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc. FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.
	EN the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia) PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia) DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia) FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)		EN the fabric obtained from recycled materials PL materiał pozyskiwany z recyklingu DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés
	EN the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel		EN the certificate like Oeko-Tex Standard100 or test reports according to EN 71-3 norm PL certyfikat typu Oek-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3 DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3 FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3

Fenix NTM®

	EN thermal healing of superficial microscratches PL termiczna naprawa powierzchniowych mikrouszkodzeń DE thermische Reparaturbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzen FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles		EN soft touch PL przyjemny w dotyku DE weiche Haptik FR toucher soyeux
	EN extremely matt surface PL wyjątkowo matowa powierzchnia DE extrem matte Oberfläche FR surface extrêmement mate		EN anti-fingerprint PL niewidoczne odciski palców DE schutz vor Fingerabdrücken FR anti-traces

Other

			EN resistance to different factors PL odporność na różne czynniki DE Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Faktoren FR résistance aux plusieurs facteurs		EN water quickly evacuated from the table top PL szybkie odprowadzanie wody z blatu DE Flüssigkeit wird schnell von der Tischoberfläche abgeleitet FR évacuation rapide d'eau du plateau de table
					EN lighter in comparison to the standard chipboard PL lżejsza w porównaniu ze standardową płytą wiórową DE leichter als Standardspanplatte FR plus léger que les panneaux de particules standard